

Para um melhor efeito estético, evite o alinhamento vertical. Inicie cada fiada com as peças cortadas em diferentes tamanhos no sentido vertical.



Pingadeira- Importante assentar uma pingadeira quando se tratar de muros, muretas e fachadas sem cobertura. O objetivo é evitar a infiltração de água das chuvas entre a peça e a parede.

Opções de Assentamento Steno Mosaico:



Assentamento com junta fechada, seguindo um padrão (matando junta).



Assentamento com junta fechada aleatoriamente. A posição das peças pode ser alternada (horizontal e vertical).

Rejuntamento e limpeza

- Use rejunte da **tonalidade** da peça.

Sugestões de rejuntas:

Marca - Quartzolit

Puro (Branco):
Branco (1 parte) + Palha (1 parte)
Aurora (Amarelo):
Branco (1 parte) + Palha (2 partes)
Carvão (Preto):
Preto Grafite

Marca - Fortaleza

Puro (Branco):
Gelo
Aurora (Amarelo):
Creme
Carvão (Preto):
Preto



Caso seja escolhida a opção de rejuntamento, este deve ser efetuado utilizando-se de uma bsnaga (ou aplicador específico) a fim de evitar que o rejunte se espalhe sobre as peças, fato que comprometeria o trabalho de limpeza.

Limpeza de rejunte ou argamassa durante o assentamento



A limpeza deve ser feita em etapas que atinjam o espaço equivalente a seis (06) peças, dentro do prazo máximo de 1 hora. Assim, evita-se que os resíduos, sequem totalmente sobre a peça, manchando-as de um modo irreversível.

Limpe com uma esponja, utilizando apenas água e sabão neutro. Da mesma forma, na limpeza diária.

Nunca aplique durante o assentamento e/ou na limpeza diária água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer tipo de ácido.

Limpeza Pesada - Caso seque resíduos sobre a peça, experimente usar **Hidrorepell Limpeza Pesada ALC** - diluído na proporção indicada pelo fabricante.

Impermeabilização

O revestimento é fornecido hidrofugado com **Hidrorepell Hidrofugante WB** - à base de água.

- Manutenção:

Deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se permeável, cerca de 18 meses após assentado.

- Proteção extra:

Hidrorepell Selador Cimentício WB - à base de água. Aplicar após assentamento em paredes próximas a churrasqueiras e áreas sujeitas a receber gordura, óleo, graxa e etc.

Instruções detalhadas sobre aplicação dos produtos citados acima, vide embalagem ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Tempo de secagem

Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco após, no mínimo 25 dias.

sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100
Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427
www.passeiorevestimentos.com.br

Passeio - Revestimentos e Sensações


A **Passeio** é uma empresa de revestimentos de parede à base de cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofisticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.

Mais do que simplesmente vender materiais para revestir paredes, a **Passeio** vende a seus clientes o poder de transformar ambientes em experiências sensoriais. Tudo através do cimento.

“Cimento transformado em experiência sensorial”

Produtos - Linha Steno

Steno Puro (Branco)



Steno Aurora (Amarelo)

Dimensões:
54,5cm x 12,5cm x 1,5cm (aprox.)

Steno Mosaico Puro (Branco)
Steno Mosaico Aurora (Amarelo)
Steno Mosaico Carvão (Preto)



Dimensões:
29,7cm x 10cm x 1,5cm (aprox.)



Steno Sedimentare Puro (Branco)
Aurora (Amarelo)

Dimensões:
57cm x 12,5cm x 1,7cm (aprox.)

Produto impermeabilizado de fábrica.



ST-007

Papel Reciclado



Acessório Quina:

Steno Puro Finito (Branco)



Steno Aurora Finito (Amarelo)

Dimensões:

39cm x 12,5cm x 1,5cm (aprox.)



Para um melhor efeito estético e aproveitamento do material, este acessório deve ser assentado **antes** das demais peças do painel.



As quinas devem ser assentadas conforme a figura ao lado.

Características

Foi inspirada no fenômeno denominado "horizontalidade original", percebido pelo geólogo dinamarquês Nicholas Steno, onde acontece de forma natural a sobreposição de camadas de sedimentos depositados horizontalmente.

O revestimento Steno foi desenvolvido com **variações de tonalidade, textura e espessura**, buscando a diversidade das pedras naturais e atendendo aos desejos dos profissionais da área. Você ganha um ambiente revestido com naturalidade e exclusividade.

Benefícios

O uso deste produto em construções é devido a sua praticidade e grande vida útil.

É de fácil assentamento, permitindo assim um bom rendimento e rapidez superior aos filetes de pedra natural (aproximadamente 8 metros quadrados ao dia).

Não exige mão de obra especializada em pedras, mármore e granitos.

Manual de Assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da **Passeio** são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, **não haverá garantia do produto**, além da colocação ficar comprometida sob risco de falta de aderência da peça.

Qualquer dúvida ou informação importante, entrar em contato com a fábrica **antes do início do assentamento**.

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Argamassa

AC II

Argamassa colante de uso externo e interno.

Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor da casa.

AC III

Argamassa colante flexível.

Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)

Ideal para ambiente de lajeiras e churrasqueiras.

DRY WALL

Colante flexível de alta aderência.

Indicada para assentamento em **paredes de gesso acartonado**.


Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelando ou oco, para que as peças não se destaquem.

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impermeabilização com o produto específico.

Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Passo a passo do assentamento



Utilizando uma broxa de pintura, umedeça a parede e remova resíduos que venham a prejudicar a aderência da argamassa.



Estenda a argamassa na parede com o lado dentado da desempenadeira, em uma área suficiente para o assentamento de seis (06) peças. Não deixe secar a argamassa.



Limpe o verso da peça com uma esponja úmida.



Espalhe uma camada de argamassa com uma colher de pedreiro sobre todo o verso da peça.



Pressione com as duas mãos a peça contra a parede, fazendo leve movimento de vaivém, até que os sulcos da argamassa se desfaçam.

Nunca utilize o cabo da colher para ajudar nesta tarefa.



Os cortes e nivelamento devem ser efetuados com o auxílio de ferramentas apropriadas.

